



KING PRIMER CONCENTRATE

Грунтовка для предварительной подготовки оснований перед нанесением ровнителем для пола, наливных полов, штукатурок и шпаклевок.

НАЗНАЧЕНИЕ

- улучшает прочность сцепления с основой перед нанесением ровнителем и наливных полов
- предотвращает образование воздушных пузырьков в свежешпаклеванном ровнителе
- предотвращает слишком быстрое впитывание воды из ровнителя и наливного пола в основу

Добавка в воду для замешивания штукатурок и шпаклевок:

- для достижения лучшего сцепления штукатурок и шпаклевок с основой
- для повышения износостойкости шпаклевок и штукатурок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономична в использовании
- щелочестойкая
- значительно улучшает прочность сцепления с основанием
- снижает впитывающую способность основания
- повышает растекаемость наливных полов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подходящие основы при использовании в качестве грунтовки для пола: бетон, легкий бетон, керамзитобетон, кирпич, камень, сталь.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, твердым, без пыли и грязи. Вещества, снижающие адгезию, такие как жир, цементный и ковровый клей, пыль, а также водорастворимые выравнивающие смеси должны быть удалены (фрезерованием или шлифованием). Отверстия и места возможных утечек заделать, места вблизи сливных колодцев отделить специальным стопором. Перед грунтованием основу очистить пылесосом и убедиться, что выравнивающий слой достаточно сухой для обеспечения впитывания дисперсии в основу. Температура основы должна быть выше +10°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грунтовка **King Primer Concentrate** разбавляется водой согласно приведенной ниже **Таблице 1** (в зависимости от сферы применения и типа обрабатываемой основы). Для смешивания грунтовки с водой рекомендуется использовать достаточно большую и чистую емкость. Для этого сначала отмеряют необходимое для разбавления количество воды, а затем добавляют в воду соответствующее количество дисперсии. Перед применением грунтовку следует перемешать.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносят на основание мягкой щеткой (в случае обработки пола), распылителем или валиком (в случае обработки стен или потолка). После чего нанесенный состав равномерно распределяют по всей поверхности (щеткой или валиком), исключая образование на поверхности пропусков и луж. Сухие и сильно впитывающие основы обрабатывают дважды. Если на нанесенном слое образуются поры, обработка дисперсией выполнена недостаточно хорошо.

Таблица 1

Основа	Пропорция разбавления		Расход грунтовки	Примечания
	KING Primer Concentrate	Вода	кг/м ²	
Бетон	1	6	0,10	Обработать в 3 слоя
Сильно абсорбирующая основа	1	6	0,10	Обработать в 5 слоёв
Сталь	1	-	0,3	Концентрат без разбавления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	акриловая дисперсия на водной основе
Цвет	белый
Сухой остаток, %	48
Плотность, кг/л	1
Расход грунтовки*, л/м ²	0,1-0,4
Время высыхания до образования прозрачной пленки (20 °С; отн. вл. 50%)	2-4 часа.
Температура нанесения, °С	выше +10
Способ нанесения	Щетка, валик, распылитель.
Фасовка	Пластиковая канистра – 5 кг, 10 кг.
Хранение	12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении при положительной температуре
*Расход грунтовки зависит от степени разбавления (см. Таблицу 1)	

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Высохшая дисперсия трудно удаляется, поэтому сразу после окончания работ рабочий инструмент рекомендуется промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал, пришедший в негодность из-за неправильного хранения, нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.